

MasqRayur 100

Film adhésif ultra-transparent anti graffiti qui masque les rayures

→ Avantages du film

- Masque les rayures des vitres.
- **Ultra transparent** : le MasqRayur 100 est spécialement conçu pour résister aux futures rayures.
- **Anti graffiti** : si des graffitis ont été faits sur des surfaces où le MasqRayur 100 a été appliqué, ils peuvent être rapidement enlevés grâce à de l'acétone, du méthanol ou des nettoyant anti-graффitis disponibles sur le marché.
- **Sécurité** : de par son épaisseur de 100 μ , le MasqRayur résiste très bien aux chocs et agit comme un film retardateur d'effraction.

→ Surfaces d'application

- Application conseillée sur des surfaces planes uniquement.

→ Construction

FACE	Film PET ultra transparent résistant aux rayures de 100 μ
ADHESIF	Acrylique ultra transparent permanent à base solvant avec protection UV
PROTECTEUR	Film PET transparent de 36 μ

→ Propriétés physiques

	VALEURS MOYENNES Adhésif permanent	METHODE DE TEST
Propriétés de la face, 23°C Résistance à la traction Allongement jusqu'à rupture	>12 KN/m > 100 %	DIN 53455
Propriétés adhésives, 23 °C Adhésion sur verre 180 ° (N/25 mm) Pelage 30 minutes sur verre Pelage 24 heures sur verre Pelage 72 heures sur verre	> 9.0 >10.0 >12.0	FTM 1
Stabilité dimensionnelle % de retrait : 48 heures à 70°C (Echantillon 15X15 cm monté sur verre)	< 0.2 %	FTM 4
Limites de températures Plage de température d'application Plage de température d'utilisation	+ 10°C à + 40°C - 30°C à + 70°C	

→ Exemples d'applications

- Certains actes de vandalisme peuvent altérer la transparence des vitres ou vitrines : rayures faites avec des outils (tournevis, clés, pierres) ou graффitis.
- Le MasqRayur 100 est conçu pour rétablir une transparence suffisante : 90 % des rayures disparaissent au bout de 3 à 4 jours une fois le film appliqué sur le verre endommagé.

→ Méthode d'application

- Le MasqRayur 100 doit être appliqué sur la face rayé du verre, dégraissé et parfaitement propre.
- Pour un résultat optimal, MACtac recommande la méthode d'application humide (sans savon).
- Il est très important de chasser toutes traces de liquide entre la vitre et le film.

→ Durabilité garantie

La durabilité du film MasqRayur 100 est de 2 ans en extérieur.

Ces estimations sont basées sur des études de vieillissement accéléré avec une exposition extérieure, en position verticale et selon un climat tempéré.

Note : L'exposition à des fortes températures et aux ultra-violets telles que l'on peut en rencontrer dans les pays d'Europe du Sud, les régions tropicales, subtropicales ou désertiques, entraînent une dégradation du film plus rapide. Cela vaut aussi pour les régions polluées, les hautes altitudes ainsi que les expositions au sud.

→ Durabilité au stockage

2 ans sous condition de stockage de 15 à 25°C et ± 50 % d'humidité relative (dans l'emballage d'origine).

→ Résistance chimique (du support non imprimé)

Le MasqRayur 100 résiste à l'eau, aux détergents et à la plupart des acides dilués et alcalis.

Le film n'est pas non plus affecté par un bref contact avec la plupart des hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, cétones, esters, les hydrocarbures chlorés et l'alcool.

→ Recommandations

Nous vous recommandons d'enlever le film en prenant un angle de 90 °, lentement et à vitesse constante.

Les éventuels résidus d'adhésif peuvent se dissoudre avec le dissolvant de colles MACdécol 05.

MasqRayur 100 augmente la résistance des vitres et vitrines face aux éventuels impacts.

REMARQUE IMPORTANTE

Tous les produits MACtac font l'objet d'un contrôle de qualité vigilant pendant tout le processus de fabrication; par conséquent, ils sont réputés être des produits de bonne qualité marchande et exempts de défauts de fabrication.

Les informations publiées sur les produits MACtac sont basées sur des recherches que la société considère comme sûres; elles ne constituent cependant pas une garantie. Etant donné la grande diversité des usages possibles et le développement continu de nouvelles possibilités, l'utilisateur doit examiner attentivement les aptitudes et les performances du produit pour chaque utilisation précise et il assume seul tous les risques relatifs à cette utilisation. Le vendeur ne sera responsable des dommages qu'à concurrence du prix d'achat des produits et ne sera pas responsable des dommages indirects ou fortuits.

Toutes les spécifications de nos produits sont sujettes à modification sans notification préalable.

SUPPORT TECHNIQUE ET COMMERCIAL



MACtac France

16 Avenue Arago – ZI le Val
91422 Morangis Cedex

Tél : 01 64 54 78 00

Fax : 01 69 34 54 15

Email : MACtac.france@bemis.com

Internet : www.MACTac.fr